

DATA REVISIONE: 09.06.10

TIPO TESSUTO	PESO				INSERZIONI				CARICHI DI ROTTURA				TIPO VETRO		COSTRUZIONE
	Gewicht - Weight				Fadendichte				Reißkraft				Glas Typ		
	GREZZO		RESINATO		ORDITO		TRAMA		ORDITO		TRAMA		Glass Type		
	Roh Rough		Imprägniert Resined		Kette Warp		Schuß Fill		Kette Warp		Schuß Fill				
Gewebe Qualität Fabric Style	g/m ²	oz/yd ²	g/m ²	oz/yd ²	al cm	per inch	al cm	per inch	Kg x filo Faden Thread	N x filo Faden Thread	Kg x filo Faden Thread	N x filo Faden Thread	Ordito Kette Warp	Trama Schuß Fill	Bindung Construction
GI 50	52	1,5	95	2,8	3,8	9,65	3,8	9,65	6	60	7	70	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
GI 80	74	2,2	122	3,6	2,5	6,35	2	5,08	13	130	22	220	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 100	74	2,2	120	3,5	5,4	13,72	5,4	13,72	6	60	7	70	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
GI 105	100,5	2,96	151	4,45	2,5	6,35	2,2	5,59	19	190	18	180	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
MS 120	110,9	3,3	165	4,9	4,0	10,16	4,0	10,16	9	85	11	110	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
MM 130	130,5	3,8	206	6,1	3	7,62	3	7,62	20	200	19	190	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 135	134,2	4	200	5,9	2,5	6,4	2,5	6,4	19	190	30	290	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 200	165	4,9	246	7,3	2	5,08	2	5,08	35	340	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 220	170	5	258	7,6	2	5,08	2	5,08	35	340	37	360	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
GI 255	196	5,8	296	8,7	2,35	5,97	2,35	5,97	35	340	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 190	208	6,13	310	9,14	1,2	3,05	1,0	2,54	80	780	94	920	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
GI 270	250	7,4	360	10,6	3	7,62	3	7,62	29	280	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 300	262	7,7	385	11,4	2	5,08	2	5,08	53	520	44	430	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 723	280	8,3	410	12,1	2	5,08	2	5,08	51	500	63	620	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
GI 380	330	9,7	475	14	1,9	4,83	1,9	4,83	61	600	70	690	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
TT 330 P	330	9,7	458	13,5	5,4	13,72	5,4	13,72	33	320	33	320	FILATO	ROVING	TELA
TX1	335,2	9,9	490	14,5	2,35	5,97	2,35	5,97	49	480	60	590	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
GI 325	343	10,1	484	14,3	1,8	4,57	1,6	4,06	86	840	70	690	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
GI 325 R	379	11,2	550	16,2	1,8	4,57	1,6	4,06	86	840	90	880	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
GI 420	395	11,6	560	16,5	1,8	4,57	1,6	4,06	85	830	101	990	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
TA 550	565	16,7	802	23,7	2	5,08	2	5,08	112	1100	128	1250	RITORTO	RITORTO	PANAMA
GI 150	151,6	4,47	225	6,64	5,4	13,72	5,4	13,72	7	72	11	110	FILATO	FILATO	GIRO INGL.

Filato=GARN-YARN

Ritorto=GEZWIRNT-TWISTED

Giro Inglese=DREHER-LENO MESH-NET

Tela=LEINWAND-PLANE

CONTENUTO DI RESINA - Harzegehalt - Resin content:

25-35%

PARTI VOLATILI - Flüchtige Anteile - Volatile parts:

8-12%

SCORRIMENTO - Fluß - Flowing:

40-60%

TOLLERANZA - Tolleranz - Tolerance:

+/-3%